

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:

Nome do produto: **TINTA SPRAY DE USO GERAL**Cores: **Preto, Branco, Vermelho, Alumínio, Amarelo, Verde e Azul**Códigos internos: **5226, 5227, 5228, 5229, 5279, 5598, 5599 e 5600**Principais usos recomendados **Pinturas artísticas, decorações, grafites, reparos e uso profissional**  
para o produto:

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 - CEATOX 0800 148110

## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

WHITE COLOR SPRAY tinta de uso geral, foi desenvolvida para aplicação em pinturas artísticas, decorações, grafites, reparos e uso profissional. Possui boa aderência aos diversos materiais, boa resistência a intempéries, secagem extra rápida e ótimo acabamento, mantendo o brilho por mais tempo.

**VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS – OBSERVE A LEI LOCAL**

## 3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Pinturas artísticas, decorações, grafites, reparos e uso profissional. Recomendada para aplicação em metais ferrosos e não ferrosos, possui excelente rendimento. A praticidade do aerosol facilita as pinturas do preparo ao acabamento. Podendo ser utilizada em eletrodomésticos, móveis de aço, paredes (pinturas artísticas), bicicletas, brinquedos, madeiras e objetos em geral.

**IMPORTANTE:** não aplicar sobre superfícies plásticas, acrílicas ou isopor sem antes fazer um teste de compatibilidade.

## 4. MODO DE USO

**AGITAR** sempre o tubo vigorosamente antes de iniciar a aplicação. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em uma superfície qualquer, verificando o formato do jato. Aplicar demãos finas e cruzadas à distância de 15 a 20cm. Respeite o intervalo de 10 minutos entre as demãos. Atenção, evite escorrimentos aplicando a 1ª demão bem pulverizada, apenas “sujando” a superfície para que essa demão sirva de ancoragem para tinta, nas demãos seguintes. Evite aplicação de camada muito espessa para evitar escorrimento e cura incompleta.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

**Orbi Química Ltda.****Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP****CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500****laboratório@orbiquimica.com.br - [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)****Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321**

Para evitar entupimento, logo após o uso inverta o tubo (gire de ponta cabeça) e pressione o botão até que saia somente gás sem tinta. Caso entupir, retire a válvula e a coloque no solvente (Thinner). Se necessário desobstruir o orifício da válvula use uma agulha bem fina.

## 5. SECAGEM

Ao toque: 10 min

Para operação: 5 horas

Cura total: 24 horas

## 6. CONDIÇÕES PARA APLICAÇÃO

As superfícies e ou substratos a serem pintados deverão estar devidamente preparados. Limpos e isentos de poeira, óleo, graxa, ceras e umidade ou qualquer outra sujidade. Com textura e regularidade da superfície uniforme. Livre de calcinação, sais solúveis, eflorescência, trinca, fissura ou descascamento. Superfícies muito lisas, com brilho ou com baixa porosidade, devem ser lixadas até criar uma boa condição de ancoragem (aderência) da tinta e garantir uma boa cobertura sem imperfeições. Remova qualquer tipo de poeira deixado pelo processo de lixamento, utilizando um pano e um solvente que seja adequado para a diluição da tinta a ser aplicada. Caso a superfície a ser pintada encontra-se com camada de tinta anterior e em boas condições, remova o brilho com uma lixa 400 limpe a poeira e aplique a nova camada de tinta, seguindo modo de uso descrito nesse boletim técnico. Havendo imperfeições corrija toda superfície antes de aplicar a tinta. Para uma perfeita aplicação em superfícies pintadas nas cores alumínio ou grafite onde pretende-se substituir por outras cores, faça a remoção completa da tinta, somente faça a repintura sem a total remoção quando for utilizar as mesmas cores de tintas grafite e alumínio. Superfícies que apresentam ferrugem e oxidação, devem ser lixadas e recomendamos a utilização de um fundo preparador "primer" aguarde a secagem e promova novamente um lixamento fino, para servir de proteção a superfície e ancoragem da tinta a ser aplicada, melhorando o acabamento final. Para superfícies de madeira, promover lixamento e remoção da poeira, após a primeira demão promover novo lixamento eliminando as farpas e imperfeições e aplicar as demãos seguintes. Não recomendado aplicação sobre madeira úmida, verde ou com umidade acima de 15%. Remover sempre incrustações aderentes por meio mecânico, corrigindo descascamento, deslocamento ou dificuldade de aderência sobre a superfície.

## 7. PREPARAÇÕES AUXILIARES

Materiais auxiliares:

Para madeiras não resinosas: Fundo apropriado fosco.

Para madeiras resinosas: Fundo seladora.

Para metais ferrosos: Fundo preparador primer (veja nossa opção para este produto, informe-se).

Para metais não ferrosos (alumínio e galvanizado): Fundo preparador para galvanizados / aluminizados.

## 8. COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, tolueno, pigmentos orgânicos e inorgânicos, acetona e butano / propano.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

**Orbi Química Ltda.**

**Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP**

**CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500**

**laboratório@orbiquimica.com.br - [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)**

**Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321**

## 9. PRECAUÇÕES

**PRODUTO INFLAMÁVEL.** Conteúdo sob pressão, não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para maiores informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: [laboratório@orbiquimica.com.br](mailto:laboratório@orbiquimica.com.br)

## 10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS:	RESULTADOS:
Aspecto	Tinta líquida aerosol
Cores	Preto, Branco, Vermelho, Alumínio, Amarelo, Verde e Azul
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	0,90 à 1,04
Inflamabilidade (sólidos, gás):	Extremamente inflamável
Ponto de fulgor (°C)	38 (vaso fechado)
Sólidos (%)	20,7 à 28,5
VOC conteúdo (isento de solventes) (%)	62,5
pH	7,0 – 8,5

## 11. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA



Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

[laboratório@orbiquimica.com.br](mailto:laboratório@orbiquimica.com.br) - [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321

**12. INFORMAÇÕES DO PRODUTO**

CÓDIGO	COR	EMBALAGEM	CAIXA	VALIDADE	CÓD. BARRAS
5226	PRETO FOSCO	400ml / 285g	6 UN.	36 MESES	7898314111733
5227	PRETO BRILHANTE	400ml / 285g	6 UN.	36 MESES	7898314111740
5228	BRANCO BRILHANTE	400ml / 285g	6 UN.	36 MESES	7898314111757
5229	VERMELHO BRILHANTE	400ml / 285g	6 UN.	36 MESES	7898314111757
5279	ALUMÍNIO	400ml / 285g	6 UN.	36 MESES	7898314111818
5598	AMARELO BRILHANTE	400ml / 285g	6 UN.	36 MESES	7898314112112
5599	VERDE BRILHANTE	400ml / 285g	6 UN.	36 MESES	7898314112129
5600	AZUL BRILHANTE	400ml / 285g	6 UN.	36 MESES	7898314112136

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

laboratório@orbiquimica.com.br - [www.orbiquimica.com.br](http://www.orbiquimica.com.br)

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321